

# ASLAN DK 3

## Die permanente, glasklare Doppelklebefolie

Diese zweiseitig klebende und abgedeckte Folie zum dauerhaften Aufziehen eignet sich besonders zum selbstklebenden Ausrüsten von Landkarten, Plänen, Plakaten, usw.

ASLAN DK 3 zeichnet sich durch zwei unterschiedlich stark klebende Seiten aus. Während die papierabgedeckte Seite einen Kleber mit verzögerter Anfangshaftung hat und somit eine Korrektur bei der Kaschierung ermöglicht, ist die orangefarbene Seite mit einem besonders starken Kleber ausgerüstet und eignet sich damit auch zur Verklebung auf rauen Oberflächen, wie z.B. Spanplatten und Geweben.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:  
**+49 (0) 2204.708-80**

### MATERIALAUFBAU

|                     |                                |                                       |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Folie:</b>       | Weich-PVC                      |                                       |
| <b>Foliendicke:</b> | ~ 80 µm                        |                                       |
| <b>Klebstoff:</b>   | Polyacrylatklebstoff           |                                       |
| <b>Abdeckung:</b>   | Seite mit Papierabdeckung:     | Klebstoffmenge: ~ 25 g/m <sup>2</sup> |
|                     | Seite mit Kunststoffabdeckung: | Klebstoffmenge: ~ 25 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Abdeckung:</b>   | Silikonpapier                  | Flächengewicht: ~ 67 g/m <sup>2</sup> |
|                     | silikonisierte LDPE-Folie      | Flächengewicht: ~ 64 g/m <sup>2</sup> |

### EIGENSCHAFTEN

|                               |                                      |                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Klebkraft (ASTMD-903):</b> | Seite mit Papierabdeckung            |                                 |
|                               | sofort:                              | ~ 6,3 N/25 mm                   |
|                               | nach 1 Woche:                        | ~ 10 N/25 mm                    |
|                               | Seite mit Kunststoffabdeckung        |                                 |
|                               | sofort:                              | ~ 15 N/25 mm                    |
|                               | nach 1 Woche:                        | ~ 20 N/25 mm                    |
| <b>Reißdehnung:</b>           | DIN 53 455                           | längs: ~ 150 %<br>quer: ~ 130 % |
| <b>Temperaturbereich:</b>     | während des Verklebens:<br>verklebt: | ab 15°C<br>-30 °C bis +80 °C    |

# ASLAN DK 3

## VERARBEITUNG

**Lagerfähigkeit:**

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 09|2008

---

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

---

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**

Postfach 5165 · 51486 Overath · Oberauel 2 · 51491 Overath

**fon** +49 (0) 2204.708-80 · **fax** +49 (0) 2204.708-50 · **e-mail** [info@ASLAN-schwarz.com](mailto:info@ASLAN-schwarz.com)

**[www.ASLAN-schwarz.com](http://www.ASLAN-schwarz.com)**