

# Outdoor FloorProtect ASLAN MP 326

## Das Schutzlaminat für Floor Graphics im Innen- und Außenbereich

Selbstklebende Schutzfolie für Floor Graphics-Anwendungen im Außen- und Innenbereich  
Die 125 µm dicke Folie ist kratz- und trittunempfindlich und schützt den Druck vor mechanischem Abrieb.

Outdoor FloorProtect ASLAN MP 326 hat eine strukturierte Oberfläche und ist nach ASTM und DIN rutschhemmend getestet. Aufgrund eines wasserfesten Klebers ist die Schutzfolie ideal für Anwendungen im Außenbereich geeignet.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:  
**+49 (0) 2204.708-80**



## Materialaufbau

<b>Folie:</b>	Weich-PVC	
<b>Foliendicke:</b>	~ 125 µm	
<b>Klebstoff:</b>	Polyacrylatklebstoff (wasserfest)	Klebstoffmenge: ~ 40 g/m <sup>2</sup>
<b>Abdeckung:</b>	Silikonpapier	Flächengewicht: ~ 63 g/m <sup>2</sup>

## Eigenschaften

Outdoor FloorProtect ASLAN MP 326 erfüllt die Norm ASTM Friction Test D2047 zur Rutschsicherheit und ist nach DIN 51 130 rutschhemmend R9 zertifiziert.

**Klebkraft (ASTMD-903):** sofort: ~ 6 N/25 mm  
nach 1 Woche: ~ 17 N/25 mm

**Dimensionsstabilität:** verklebt auf Aluminium  
nach 48 Stunden bei 70 °C  
(25 x 25 cm) max. -0,5 %

**Chemische Beständigkeit:** Bei einer Tauchprüfung über 24 Stunden ist eine verklebte Folie widerstandsfähig gegen die meisten petroleumhaltigen Öle, Fette, Lösemittel, milden Säuren und Laugen.

**Brennbarkeit:** Die Folie ist, auf Aluminium verklebt, selbstverlöschend.

**Temperaturbereich:** während des Verklebens: ab 15°C  
verklebt: -30 °C bis +80 °C

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49 (0) 2204.708 80 · fax +49 (0) 2204.708 50

e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

**ASLAN**®

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

# Outdoor FloorProtect **ASLAN MP 326**

## Verarbeitung

---

### Verklebung:

Zum Schutz von Drucken ist die Folie trocken zu verkleben.  
Der Druck muss vor Laminierung mind. 48 Stunden ausgetrocknet sein.

### Lagerfähigkeit:

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

---

### Stand: 12|2015

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

---

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49 (0) 2204.708 80 · fax +49 (0) 2204.708 50

e-mail [info@ASLAN-Schwarz.com](mailto:info@ASLAN-Schwarz.com)



[www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)

**ASLAN**

**KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN**