

PLATINE 70 X Cristal

SILVER 70 X Crystal


PERFORMANCES

Transmission U.V	1 %
Réflexion lumière visible	43 %
Transmission Lumière Visible	30 %
Energie Solaire Totale Rejetée	70 %
Ratio solaire	47 %
Réflexion	25 %
Absorption	28 %
Transmission	68 %
% Réduction Eblouissement	0,37
Valeur "b" (coefficient d'ombrage)	0,32
Valeur "g" (facteur solaire)	5,10
Valeur "u" (EN673W/m ² .°K)	0,73
Emissivité	

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

U.V Transmission	1 %
Visible light reflection	43 %
Visible Light Transmission	30 %
Total Solar Energy Rejected	70 %
Solar Reflection	47 %
Solar Absorption	25 %
Solar Transmission	28 %
Glare Reduction	68 %
"b" Value (Shading coef.)	0,37
"g" Value (Solar heat gain coef.)	0,32
"u" Value (EN673W/m ² .°K)	5,10
Emissivity	0,73

All values as applied to 3MM clear glass applied to 3MM clear glass



GARANTIE : Voir précisions sur la fiche
"nouvelles garanties pour les films extérieurs"

Contre: Le craquelèment
Le jaunissement
La démétallisation

POSE EXTERIEURE
ADHESIF P.S.
TRAITE ANTI-RAYURES "Cristal"

CONSEILS D'APPLICATION* (situation verticale)

Simple Vitrage clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage clair	OUI
Double Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage Low-E (gaz)	OUI
Simple Vitrage "stadip" clair	OUI
Double Vitrage clair "stadip int."	OUI

* Voir précisions sur la fiche de :
"SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

WARRANTY : See detailed information
"new warranties on external film chart"

Against: Peeling
Cracking
Demetallization

EXTERNAL APPLICATION
P.S. ADHESIVE
SCRATCH RESISTANT COATING "Crystal"

FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS* (vertical situation)

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	YES
Clear Double Pane	YES
Tinted Double Pane	YES
Low-E clear double pane	YES
Clear Laminated single pane	YES
Clear double laminated glass	YES

* Use this chart in conjunction with our glass
compatibility guidelines.

Solar Screen®