

# PANTHERA 295 C

FILM AUTO  
HP PREMIUM METALLISIERT



## PANTHERA 295 C

Mit seinen gut ausgestatteten metallisierten Design ist die Panthera 295 C eine Automobil Folie welche Diskretion und Privatsphäre miteinadner verbindet. Darüber hinaus verfügt sie über die technische Effizienz Sonnenwärme zu reflektieren .



Solar Screen Garantie  
**10 JAHRE**



Feuerwiderstandsklasse  
**M1**



Lagerung von -5 ° C bis +40 ° C  
**3 JAHRE**



REACH , RoHS  
konform **RESPEKTIERT**

## BREITEN ERHÄLTLICH :

- ↔ **51 cm**
- ↔ **76 cm**
- ↔ **101 cm**
- ↔ **152 cm**

## TECHNISCHES DATENBLATT

berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden. (\*auf Doppelverglasung 4-16-4)

UV- Übertragung	1 %
Lichtsichtbarkeit	5 %
Reflexion von externem sichtbares Licht	7 %
Reflexion des internen sichtbaren Lichts	7 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert	62 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert 2	57 %
Verhältnis der Sonne :	
Solarenergie Reflexion	11 %
Solarenergieabsorption	72 %
Sonnenenergietransmission	17 %
Reduzierung der Sonnenblendung	95 %
g-Wert	0.36
U-Wert	-


Shading -Koeffizient

Installationstyp : Interne Anwendung

Rollenlänge	30,5 m
PET / PVC-Zusammensetzung	PET
Dicke	60 µ
Farbe : SCHWARZ	

## BAU

1. "Harte" Oberflächenveredelung für längere Haltbarkeit und Erleichterung der Fensterreinigung
2. Eingefärbter Polyester ohne optische Verzerrung, mit Metalbeschichtung gegen IR Strahlen
3. Permant Kleber
4. Eingefärbter Polyester ohne optische Verzerrung
5. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
6. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Insatllation



## MONTAGEHINWEISE

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen\*

Einzel Scheibe	✓
Getönte Einzel Scheibe	✗
Reflektierende getönte Einzel Scheibe	✗
Doppelscheibe	✗
Getönte Doppelverglasung	✗
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✗
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✗
STADIP EXT. klare Doppelscheibe	✗
STADIP INT. klar, Doppelscheibe	✗

✓ ja ! Vorsicht ✗ nein

\*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m<sup>2</sup>, kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine Thermale Stress Analyse zu erhalten.

## PFLEGEANLEITUNG

Seifenwasser (ref sun pose 0808 oder 0805 film on ) ,bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.